



San Nicolás # 671
San Miguel – Santiago – Chile.
Tel. (56-2) 552 2285 – 552 3190 – 552 4738
Fax: (56-2) 553 6517
e-mail: munelec@munelec.cl
www.munelec.cl

Aislamiento

Alfombra Dieléctrica SOFAMEL



ACABADO R



ACABADO C

Base de Goma: Caucho Natural SBR

Peso Especifico: 1.56 g/cm²

Dureza: 70 Shore A

Resistencia al Desgarro: 25 Kg/Cm²

Alargamiento a la Rotura: 350%

Resistencia a la Abrasion: 200 mm³

Campo de Temperatura: -25°C/ +70°C

Envejecimiento por Aire Termico: 70 C/ 70h Valores:

Dureza Inc.

Sha 5% -5 Cargo Inc. , Inc. Elong 20%

Deformacion: 70% Def 22h valores. Max. 50

Resistencia Quimica: Ozono Moderado, Acidos y Bases Diluidos -

Moderados, Acidos y Bases Concentradas - No Recomendadas,

Hidrocarburo - No Recomendado y Disolventes Organicos - No

Recomendados Segun Norma IEC 61111

RANGO / DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Código	Ref.	Dimensiones (m)	Clase	Espesor (mm)	Peso (kg)	Acabado	Tensión trabajo (kV)	Tensión prueba (kV)	Tensión soportada (kV)
585200	AD-2-0606/30R	0,6 x 0,6	2	3	1,2	R	17.000	20.000	30.000
585210	AD-2-0610/30R	0,6 x 1,0			2,0				
585220	AD-2-06100/30R	0,6 x 10			19,5				
585230	AD-2-1010/30R	1,0 x 1,0			3,3				
585240	AD-2-10100/30R	1,0 x 10			33,0				
585250	AD-2-1210/30R	1,2 x 1,0			3,9				
585260	AD-2-12100/30R	1,2 x 10	3	3,5	39,0	C	26.500	30.000	40.000
585300	AD-3-0606/30C	0,6 x 0,6			1,7				
585310	AD-3-0610/30C	0,6 x 1,0			2,8				
585320	AD-3-06100/30C	0,6 x 10			27,5				
585330	AD-3-1010/30C	1,0 x 1,0			4,6				
585340	AD-3-10100/30C	1,0 x 10			46,0				
585350	AD-3-1210/30C	1,2 x 1,0	4	4,5	5,5	C	36.000	40.000	50.000
585360	AD-3-12100/30C	1,2 x 10			55,0				
585400	AD-4-0606/40C	0,6 x 0,6			2,2				
585410	AD-4-0610/40C	0,6 x 1,0			3,7				
585420	AD-4-06100/40C	0,6 x 10			36,5				
585430	AD-4-1010/40C	1,0 x 1,0			6,1				
585440	AD-4-10100/40C	1,0 x 10			61,0				
585450	AD-4-1210/40C	1,2 x 1,0			7,3				
585460	AD-4-12100/40C	1,2 x 10			73,0				